

HAZIR ASFALT



Hızır Asfalt, düşük hava sıcaklıklarında bile işlenebilir olan ve yoldaki çukurların onarımında kullanılan soğuk asfalt karışımıdır.

- Özel ekip veya donanım gerektirmez.
- Isıtmaya gerek kalmadan kolayca serilir
- Dört mevsim uygulanabilme özelliğiyle küçük alanlara pratik çözümler sunmaktadır.
- Hızır asfalt uygulanan yol hemen trafiğe açılabilir.
- Uçucu solventler içermediği için çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir.

25 kg'lık kovalar halinde hazırlanmıştır. Her bir kova ile 5 cm derinliğinde 40x50 cm'lik bir çukur onarılabilmektedir.



KULLANIM ALANLARI

Şehir içi ve şehirlerarası yol üstyapı onarımları
Fabrika alanları, hastane ve okul bahçeleri
Otel, sosyal tesis, site içi alanlar
Yeşil park, açık ve kapalı otopark alanları
Tenis kortları, basketbol vb. oyun sahaları
Baca, ızgara ve menhol kenarları onarımı

ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Bileşimi	Oranı (%)
Agrega	> 90
Bitüm	> 4
Soğuk Asfalt Katkısı	> 1

Kullanılan Bitüm Özellikleri	
Bitümün Penetrasyonu	50-70
Katkılı Bitümün Parlama Noktası	> 190°C

Agrega Karışım Gradasyonu	
ElekBoyutu	Geçen (%)
3/8"	100
1/4"	80 - 100
No:4	60 - 90
No:10	10 - 30
No:40	5 - 10
No:80	2 - 7
No:200	0 - 4

SAKLAMA KOŞULLARI

Hava almaması koşuluyla, ambalaj tarihinden sonra 6 ay boyunca kullanılabilir.



UYGULAMA ADIMLARI

SÜPÜR&DOLDUR&SIKIŞTIR



Onarımı yapılacak alan (çukur) süpürülür, serbest malzeme, toprak, toz ve sudan arındırarak şekilde iyice temizlenir.



Çukur tabanı ve kenarlarına İsfalt Hazır Asfalt ile birlikte verilen emülsiyon (yapıştırıcı) bir fırça veya rulo yardımıyla sürülür ve yaklaşık 5 dakika beklenir.



Malzeme çukura boşaltılır ve bir kürekle bozuk alanı kaplayarak hafifçe tümsek olacak şekilde yayılır. Bu işlemden sonra kürek vb. aletle üzerine vurularak asfalt düzeltilir.



El tokmağı, kompaktör veya silindir kullanarak sıkıştırılır.

Sıkıştırma işlemi otomobil vb. araçlarla üzerinden geçirilerek de yapılabilir.